				Moisture Content %	Loss on Ignition %	Sulfuric Anhydride %	Total Silica %	Surface Area m^2/g	Available Alkalis %	Total Alkalai	Chloride Ion %	Relative Strength % 7daysAcc.	Relative Density	Relative Testing Cement	Bulk Density Kg/M^3	Fineness	Fineness Index	
	Registration	**Date Sampled**	**Sample Number**											**Boral**				
	ATIC 128	Jan-23	282331	0.9	1.2	0.8	94.2	19.9342	0.1	1	0.02	116	2.25	Berrima SL	675	-	-	
	ATIC 128	Mar-23	282332	0.9	1.5	1.5	92.2	19.1391	0.1	1.2	0.036	109	2.23	Berrima SL	674			
														Berrima SL				
														Berrima SL				
														Berrima SL				
														Berrima SL				
														Berrima SL				
														Berrima SL				
														Berrima SL				