				Moisture Content %	Loss on Ignition %	Sulfuric Anhydride %	Total Silica %	Surface Area m^2/g	Available Alkalis %	Total Alkalai	Chloride Ion %	Relative Strength % 7daysAcc.	Relative Density	Relative Testing Cement	Bulk Density Kg/M³	Fineness	Fineness Index	
	Registration	**Date Sampled**	**Sample Number**											**Boral**				
	ATIC 128	2020-SA-0215 - Jan	251969	0.9	1.9	0.2	90.2	16.7696	0.2	1.8	0.236	115	2.27	Berrima SL	682	-	-	
	ATIC 128	2020-SA-0219 - Feb	251971	0.5	2.3	0.1	95.1	17.0164	0.1	1.3	0.062	111	2.22	Berrima SL	704			
	ATIC 128	2020-SA-0316 - March	251321	0.7	2.3	0.1	95	17.3918	0.1	1.2	0.09	96	2.22	Berrima SL	689			
	ATIC 128	2021-SA-0201B - April	253021	0.8	2.8	0.3	88.9	17.5351	0.3	1.8	0.364	116	2.28	Berrima SL	726			
	ATIC 128	2021-SA-0201J-1 - May	256726	0.5	4.7	0.1	92.6	18.1187	0.1	0.5	0.02	107	2.21	Berrima SL	688			
	ATIC 128	2021-SA-0201J-2 - June	256727	0.5	4	0.2	92.1	19.2082	0.1	0.7	0.026	110	2.22	Berrima SL	704			
	ATIC 128	2021-SA-0201l-1 - July	256725	0.6	3.5	0.2	92.4	18.1355	0.1	0.7	0.37	106	2.21	Berrima SL	704			
	ATIC 128	2021-SA-0201N-2 - Oct	260433	0.7	3	0.1	89.6	16.2369	0.1	0.8	0.091	123	2.27	Berrima SL	799			
	ATIC 128	2021-SA-0201K-2 - Nov	260434	0.6	3.8	0.1	93.4	17.1536	0.1	0.6	0.031	122	2.2	Berrima SL	700			